

Toote andmeleht

SIGA-Sicrall®



Uuendatud:	30.12.2016
Turustaja:	SIGA
Kasutusliik:	vastupidavad õhutihedad liited aurutõkkekkihtide liidetes ja puitplaatide liitekohtades Sicrall 170: puistevilla sisestusaukude tihendamine
Juhised:	vt kasutusjuhendit
Ülesehitus:	tugevdatud eripaber, veepritsmekindel tänu PE-kattele, SIGA ülitugeva liimiga
Pakendid:	Sicrall 60 10 rulli karbis Sicrall 170 1 rull karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius pikkus/laius	Sicrall 60 Sicrall 170	m m	40 / 0,06 40 / 0,17
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates - 10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	8
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q1000-väärtus	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Sobivus ladustamiseks	piiranguid pole			